EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. 20. KÕIDE FOOSIKA * MATEMAATIKA. 1971, NR. 3

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ 20 ФИЗИКА [®] МАТЕМАТИКА. 1971, № 3

https://doi.org/10.3176/phys.math.1971.3.24

УДК 662.67+662.929

А. МАРТИНС

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТЕКАНИЯ ЖИДКОГО ШЛАКА ЭСТОНСКОГО СЛАНЦА В УСЛОВИЯХ ТЕПЛООБМЕНА

A. MARTINS. EESTI POLEVKIVI SLAKKIDE MONINGATEST VOOLAMISE PROBLEEMIDEST SOOJUSVAHETUSE TINGIMUSTES

4. MARTINS. SOME INFORMATION ABOUT THE FLOW PHENOMENA OF ESTONIAN OIL-SHALE LIQUID SLAG UNDER HEAT EXCHANGE CONDITIONS

Стекание шлаков в условиях теплообмена на стенках топки почти всегда обусловливает содержание нерасплавленных кристаллов в стекающих слоях вблизи стенок. Это предположение было нами высказано ранее [¹]. В настоящее время многие исследователи присоединились к этому мнению [^{2, 3}]. Поэтому, чтобы правильнее охарактеризовать свойства жидкого шлака эстонского сланца, важно знать долю вытекающего шлака, содержащего нерасправленные кристаллы, в зависимости от условий теплообмена на стенках топки.

При решении данной задачи исходим из следующих формул стекания жидкого шлакового слоя на стенках топки [¹]:

$$w_x = K[-y^{n+2}/(n+2) + \delta_x y^{n+1}/(n+1)]$$
(1)

И

$$\bar{w}_x = 2K\delta_x^{n+2}/(n+1)(n+2)(n+3).$$
(2)

Толщина слоя жидкого шлака, который содержит часть нерасплавленных кристаллов, выражается при линеарном распределении температур в слое шлака следующей формулой:

$$\delta_{xM} = \delta_x (T_0 - T') / (T_1 - T') = \delta_x \Theta.$$
(3)

Средняя скорость стекания этого слоя

$$\bar{w}_{xM} = \delta_{xM}^{-1} \int_{0}^{0_{xM}} w_x \, dy =$$

$$= K[(n+3)\delta_{xM}^{n+2}\delta_x - (n+1)\delta_{xM}^{n+3}]/\delta_{xM}(n+1)(n+2)(n+3).$$
(4)

Масса шлака, протекающая через сечение х,

$$m = \varrho \delta_x \overline{w}_x. \tag{5}$$

Масса шлака, содержащего кристаллы и протекающего через сечение x,

$$m_M = \varrho \delta_{xM} \overline{w}_{xM}. \tag{6}$$

Относительную массу шлака, содержащего кристаллы и протекающего через сечение x, можно найти при помощи формул (2)—(6)

$$\Delta m = m_M/m = [(n+3)\Theta^{n+2} - (n+1)\Theta^{n+3}]/2.$$
(7)

Тепловой поток через шлаковой слой определяется формулой [1]

$$q = \lambda (T_1 - T') / \delta_x = \lambda L (T_1 - T')^{(n+3)/3}.$$
 (8)

Если T₁ = T₀, то на стенках топки весь стекающий шлак содержит кристаллы. В этом случае тепловой поток через шлаковой слой можно рассчитать по формуле

$$q_M = \lambda (T_0 - T') / \delta_{xM} = \lambda L (T_0 - T')^{(n+3)/3}.$$
(9)

Относительное количество тепла, протекающее через шлаковой слой в сечении х, найдем на основе формул (3), (8) и (9)

$$\Delta q = q_M / q = \left[\left(T_0 - T' \right) / \left(T_1 - T' \right) \right]^{(n+3)/3} = \Theta^{(n+3)/3}.$$
(10)

На основе формул (7) и (10) получаем

$$\Delta m = [(n+3)\Delta q^{(3n+6)/(n+3)} - (n+1)\Delta q^3]/2.$$
(11)

Формула (11) характеризует свойства вытекающего из топки шлака в зависимости от тепловых условий в топке.

Рисунок составлен на основе формулы (11). Численные значения

параметра п выбраны равными 1 и 2, они соответствуют шлакам эстонских сланцев [1]. Из рисунка видно, что чем больше тепла передается через слой шлака (q >> q_M), тем меньше кристаллов в вытекающем шлаке. Но даже при довольно интенсивной теплопередаче от топочных газов к стенкам топки ($\Delta q \approx$ ≈ 0,5) количество шлака, содержащего кристаллы, составляет приблизительно 30% ($\Delta m \approx 0,3$) обколичества щего протекающего шлака. Если критические температуры шлаков соответствуют низким вязкостям шлаков (например шлаки эстонских сланцев), то топки с жидким шлакоудалением могут работать удовлетворительно даже в условиях, когда температура поверхности шлакового слоя ниже критической температуры шлака.

Вышеприведенные расчеты показывают, что в топках с жидким шлакоудалением почти невозможно получить шлаки, свободные от твердой фазы, однако для успешной работы топки в этом нет надобности. Если же потребуется получить свободные от кристаллов шлаки эстонских сланцев (для производства стройматериалов и т. п.), то для этой цели придется использовать другие технические методы, например, дополнительное нагревание вытекающего из топки шлака.

ЛИТЕРАТУРА

- Мартинс А. А., Изв. АН ЭССР, Сер. физ.-матем. и техн. н., 15, 569 (1966).
 Соколов Б. А., Троянкин Ю. В., Докл. науч.-техн. конфер. по итогам науч.-исслед. работ за 1968—1969 гг., М., 1969, с. 38.
 Маслов В. Е., Пучаг Л. С., Алехнович А. Н., Дейнеко В. А., Тепло-энергетика, № 7, 15 (1970).

Институт термофизики и электрофизики Академии наук Эстонской ССР

Поступила в редакцию 22/111 1971



Относительное изменение массы вы-

текающего шлака, содержащего кри-

сталлы, в зависимости от относительной интенсивности теплообмена.